DUO® LONGLIFE ND EXTRA

Länge:	50 m	
Breite:	1,5 m	
m² je Rolle:	75 m²	
Rollen je Palette:	20 Rollen	
Gewicht:	270 g/m²	
Brandverhalten EN 13501-1, EN 11925-2:	Klasse E	
Widerstand gegen Luftdurchdringung:	–	
Widerstand gegen Wasserdurchgang, EN 1928:	W1	
Zertifizierung:	CE	
Wassersäule, EN 20811:	> 3000 mm	
sd-Wert, EN 12572:	0,15 m	
Zugfestigkeit, EN 12311-1:	Längs	500N/50 mm
	Quer	500N/50 mm
Zugfestigkeit (nach künstlicher Alterung), EN 12311-1:	Längs	400N/50 mm
	Quer	400N/50 mm
Dehnung, EN 12311-1:	Längs	50 %
	Quer	80 %
Dehnung (nach künstlicher Alterung), EN 12311-1:	Längs	45 %
	Quer	75 %
Widerstand gegen Reißen (Nagelschaft), EN 12310-1:	Längs	300N
	Quer	300N

Temperaturbeständigkeit:

–40 °C bis +110 °C

UV-Beständigkeit:

16 Wochen

Freibewitterungszeit:

12 Wochen

ZVDH-Klassifizierung Unterdeckbahnen

UDB

ZVDH-Klassifizierung Unterspannbahnen

USB

Eigenschaften im Überblick:

- 2-lagige diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn mit TPU-Beschichtung und PES-Vlies mit Gitterstrukturprägung
- Einsetzbar bei belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen als Unterspann-, Unterdeck- oder Schalungsbahn
- Einsetzbar gemäß Zertifikat Frauenhofer Institut als naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, Unterspannung (Klasse 3) ab einer Dachneigung von 14° ohne Perforationssicherung
- Einsetzbar als regensicheres Unterdach (Klasse 2) mit einer Perforationssicherung
- Extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Beständig gegen chemische Imprägnierung, Motorsägenöl, Holzfäulnis und Schimmel
- Zwei übereinanderliegende Selbstklebestreifen sorgen für eine wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung der Längsnähte

Einsatzmöglichkeiten der CREATON Dachbahnen

	Unterspannung	Unterdeckung	Regensicheres Unterdach	Wasserdichtes Unterdach	Fassadenbahn
DUO longlife ND extra	+	+	+	–	– **

** Bei einer hinterlüfteten Fassade mit geschlossenem Deckmaterial einsetzbar

Hinweis: Die Nageldichtung in der Unterdachbahn Duo longlife ND extra bezieht sich auf Glatt- und Rillennägel mit einem Ø ≤ 4 mm. Bei der Verwendung von Schrauben muss ein Nageldichtband verwendet werden.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, halten wir uns ausdrücklich vor. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.